＊2012 年　7 月 20 日改訂（第 2 版）
2012 年　3 月 13 日作成（第 1 版）

医療機器認証番号：224AFBZX00027000 号

歯科材料 02　歯冠材料
管理医療機器　歯科メタルセラミック修復用陶材 70802000

デュセラム Love

【形状・構造及び原理等】
種類及び形状：ペースト状及び粉状で下記の種類がある。

1. 陶材

種類	色調	形状
D-Love NEﾎﾞﾝﾀﾞｰ ﾍﾟｰｽﾄ	—	ペースト状
D-Love ﾍﾟｰｽﾄｵﾍﾟｰｸ	PO1、PO2、PO3、PO4、PO5、PO6、PO7、PO8、PO9、PO10、PO11、PO12、PO13	
D-Love ﾍﾟｰｽﾄｵﾍﾟｰｸ ｶﾞﾑ	—	
D-Love ﾍﾟｰｽﾄｵﾍﾟｰｸ ﾌﾞﾘｰﾁ	BL1/BL2、BL3/BL4	
D-Love ﾍﾟｰｽﾄｵﾍﾟｰｸ ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞｵﾚﾝｼﾞ	—	
D-Love NEﾎﾞﾝﾀﾞｰ	—	粉状
D-Love ﾃﾞﾝﾁﾝ ﾌﾞﾘｰﾁ	BL1、BL2、BL3、BL4	
D-Love ﾃﾞﾝﾁﾝ	DE1、DE2、DE3、DE4、DE5、DE6、DE7、DE8、DE9、DE10、DE11、DE12、DE13、DE14、DE15、DE16、DE17、DE18、DE19、DE20、DE21、DE22、DE23、DE24	
D-Love ﾃﾞﾝﾁﾝ ｶﾞﾑ	1、2	
D-Love ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞ ﾃﾞﾝﾁﾝ	ID0、ID1、ID2、ID3、ID4	
D-Love ﾌﾙｲﾝｻｲﾄﾞ	1、2	
D-Love ｸﾞﾚｰｲﾝｻｲﾄﾞ	—	
D-Love ｴﾅﾒﾙ	E1、E2、E3	
D-Love ｴﾅﾒﾙ ﾌﾞﾘｰﾁ	BL1/BL2、BL3/BL4	
D-Love ｼｮﾙﾀﾞｰ	SM1、SM2、SM3、SM4、SM5	
D-Love ﾌｧｲﾅﾙｼｮﾙﾀﾞｰ	FSM1 、 FSM2 、 FSM3 、FSM4、FSM5	
D-Love ｼｮﾙﾀﾞｰ ﾌﾞﾘｰﾁ	—	
D-Love ｵﾊﾟｰﾙ ｴﾌｪｸﾄ	O.E.ｻﾝﾗｲｽﾞ 、O.E.ｻﾝｾｯﾄ、O.E.ｽｶｲ、O.E.ｵｰｼｬﾝ、O.E.ﾌｫｸﾞ	
D-Love ｵﾊﾟｰﾙ ｴﾅﾒﾙ	OE1、OE2	
D-Love ﾎﾜｲﾄｻｰﾌｪｽ	—	
D-Love ｽﾀﾝﾊﾞｲ	—	
D-Love ｸﾞﾚｰｽﾞ	—	
D-Love ﾄﾗﾝｽﾍﾟｱﾚﾝﾄ	TC、TR	
D-Love ｱﾄﾞｵﾝ	—	
D-Love ｽﾃｲﾝ	ﾎﾜｲﾄ、ｽﾄﾗﾄ、ｱﾌﾟﾘｺｯﾄ、ﾀｲｶﾞ、ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ、ﾋﾟﾝｸ、ｱｲﾎﾞﾘｰ、ﾋﾟｰﾁ、ｱﾝﾊﾞｰ	
D-Love ﾎﾞﾃﾞｨｰｽﾃｲﾝ	Body3、Body5、Body7	

主成分：二酸化ケイ素

2. 付属品

混和液	ﾍﾟｰｽﾄ ｵﾍﾟｰｸ ﾘｷｯﾄﾞ、ﾃﾞｭｾﾗ ﾘｷｯﾄﾞ SD、ﾃﾞｭｾﾗ ﾘｷｯﾄﾞ SD ｸｲｯｸ、ﾃﾞｭｾﾗ ﾘｷｯﾄﾞ ｽﾃｲﾝ ｲﾝﾌﾞﾙｰﾌﾞﾄﾞ、ﾃﾞｭｾﾗ ﾘｷｯﾄﾞ ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ、ﾃﾞｭｾﾗﾘｷｯﾄﾞ OCL ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ
その他の付属品	ﾌﾞﾗｼ(ﾃﾞｸﾞﾃﾞﾝﾄﾌﾞﾗｼ 08、ﾍﾟｰｽﾄｵﾍﾟｰｸﾌﾞﾗｼ)、ﾀｵﾙ、ｽﾎﾟﾝｼﾞ、ﾐｷｼﾝｸﾞｽｸｰﾊﾟｰ、ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ、ｼｪｰﾄﾞｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ(ﾍﾞｰｽ 1、ﾍﾞｰｽ 2、ｲﾝﾃﾝｼﾝﾌﾞ 、ｵﾊﾞｰﾙｴﾌｪｸﾄ、ｼｮﾙﾀﾞｰｼﾞﾝｼﾞﾊﾞ 、ｽﾃｲﾝ、ﾌﾞﾘｰﾁ)、ｶﾗｰﾎｲｰﾙ

【使用目的、効能又は効果】
歯科メタルセラミック修復物の作製に用いる。

【品目仕様等】

曲げ強さ		50MPa 以上	
溶解量		100μg/㎠以下	
熱膨張係数 (25～500℃)	(2 回焼成)	ｵﾍﾟｰｸ陶材	13.4±0.5×10⁻⁶K⁻¹
		ﾃﾞﾝﾁﾝ陶材	12.9±0.5×10⁻⁶K⁻¹
		ｴﾅﾒﾙ陶材	11.9±0.5×10⁻⁶K⁻¹
	(4 回焼成)	ｵﾍﾟｰｸ陶材	13.4±0.5×10⁻⁶K⁻¹
		ﾃﾞﾝﾁﾝ陶材	13.1±0.5×10⁻⁶K⁻¹
		ｴﾅﾒﾙ陶材	12.3±0.5×10⁻⁶K⁻¹
ｶﾞﾗｽ転移温度 (2 回及び 4 回焼成)		ｵﾍﾟｰｸ陶材	565±20℃
		ﾃﾞﾝﾁﾝ陶材	500±20℃
		ｴﾅﾒﾙ陶材	500±20℃
はく離・ｸﾗｯｸ発生強さ		25MPa 以上	

試験方法：ISO9693

【操作方法又は使用方法等】
陶材の焼成プログラムについては焼成表をご参照ください。

1. フレームの準備
フレームの焼付面調整後、新しいアルミナ(100～150μm/2気圧)でブラスティング処理を行い、スチームクリーナーあるいは超音波洗浄器を用いて洗浄する。
2. NE ボンダー、ペーストオペークの築盛、焼成
D-Love NEボンダーペースト、D-Love ペーストオペーク、D-Love ペーストオペーク ガム、D-Love ペーストオペーク ブリーチ、D-Love ペーストオペーク インテンシブオレンジ、D-Love NEボンダーは、筆等を用いて築盛し、焼成する。必要に応じて、上記の作業を繰り返し築盛、焼成を数回おこなう。
3. ショルダーの築盛、焼成
D-Love ショルダーを用いて、ポーセレンマージンの築盛をおこなう。フレームのマージンを修復物のマージン短く調整後、あらかじめアイソレーティング フルイッド（分離材）を塗布した歯型に戻す。
D-Love ショルダーはデュセラリキッド SD クイック又は精製水で混和し、筆等を用いて築盛し、焼成をおこなう。
焼成による収縮により不足が生じた場合は、表面をサンドブラスト処理したうえ、上記の作業を繰り返す。
4. 一次デンチンの築盛、焼成
D-Love デンチン、D-Love エナメル、D-Love スタンバイを専用液（デュセラリキッド SD、又はデュセラリキッド SDブレンド）又は精製水で混和し、筆等を用いて築盛し、焼成する。
部分的な効果色には、D-Love オパール エナメル、D-Love オパール エフェクト、D-Love インテンシブデンチン、D-Love フルインサイド、D-Love グレーインサイド、D-Love ホワイトサーフェス、D-Love トランスペアレント、D-Love デンチン ブリーチ、D-Love エナメル ブリーチ、D-Love ショルダーブリーチを築盛し、焼成する。歯肉色部分にはD-Love デンチン ガムを築盛し、焼成する。デュセラリキッド SD ブレンドは築盛された陶材の安定性（型崩れ防止）を高める場合に使用する。

取扱い説明書を必ずご参照ください。

BC-TM187

5. 二次デンチンの築盛、焼成
一次デンチンの築盛、焼成後に形態に不足がある部分の表面をサンドブラスト処理したうえ、追加築盛し、焼成する。
6. 形態修正
二次デンチン焼成後、歯科技工用ダイヤモンド研削材等を用いて歯冠形態を修正する。
7. ステイニング、グレージング
必要であればD-Love ステイン、D-Love ボディーステインを専用液（デュセラ リキッド ステイン インプルーブド）で混和し、筆等で形態修正を終えた歯冠表面に塗布する。ステイニングが必要でない場合は、D-Love グレーズのみを表面に塗布し、焼成する。

8. グレージング後の追加焼成
グレージング後の形態のわずかな修正、あるいはコンタクトポイントの追加にはD-Love アドオンを専用液（デュセラリキッド SD、又はデュセラリキッド ブレンド）又は精製水で混和し、筆等を用いて追加築盛し、焼成する。ショルダー部の追加にはD-Love ファイナルショルダーを専用液（デュセラリキッド SD、又はデュセラリキッド ブレンド）又は精製水で混和し、筆等を用いて追加築盛し、焼成する。
9. 研磨・修正し歯冠修復物を得る。

焼成表（プレシャスメタル）

分類	乾燥時間(分)	焼成温度(℃) 開始	焼成温度(℃) 終了	昇温速度(℃/分)	真空値(hPa)
ﾍﾞｰｽﾄｵﾍﾟｰｸ (1次、2次)	9	550	910	100	50
ｼｮﾙﾀﾞｰ1次	6	500	880	100	50
ｼｮﾙﾀﾞｰ2次	6	500	860	100	50
ﾃﾞﾝﾁﾝ1次	9	500	830	100	50
ﾃﾞﾝﾁﾝ2次	8	500	820	100	50
ｸﾞﾚｰｽﾞ	4	500	810	100	—
ﾌｧｲﾅﾙｼｮﾙﾀﾞｰｱﾄﾞｵﾝ	5	450	680	100	50
ｽﾃｲﾝ	4	450	660	100	—

焼成表（ノンプレシャスメタル）

分類	乾燥時間(分)	焼成温度(℃) 開始	焼成温度(℃) 終了	昇温速度(℃/分)	真空値(hPa)	冷却時間(分)
NEﾎﾞﾝﾀﾞｰ NEﾎﾞﾝﾀﾞｰ ﾍﾟｰｽﾄ	7/9	575	980	55	50	—
ﾍﾞｰｽﾄｵﾍﾟｰｸ	9	550	910	100	50	—
ｼｮﾙﾀﾞｰ1次	6	500	880	100	50	6
ｼｮﾙﾀﾞｰ2次	6	500	860	100	50	6
ﾃﾞﾝﾁﾝ1次	9	500	820	55	50	6
ﾃﾞﾝﾁﾝ2次	8	500	810	55	50	6
ｸﾞﾚｰｽﾞ	4	500	800	55	—	6
ﾌｧｲﾅﾙｼｮﾙﾀﾞｰｱﾄﾞｵﾝ	5	450	680	55	50	—
ｽﾃｲﾝ	4	450	660	55	—	—

※焼成温度や焼成スケジュールは、炉の形式や機種により異なります。
ご使用の前に試し焼きを行い、焼成温度や焼成スケジュールをご確認ください。

［使用方法に関連する使用上の注意］
熱膨張係数 13.8～14.9×$10^{-6}K^{-1}$(25～500℃)の範囲にある陶材焼付用合金を使用すること。

【使用上の注意】
1．使用注意
本材に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。本材の使用により発疹などの過敏症があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

2．重要な基本的注意
(1) 本材を使用する前に使用説明書をよく読むこと。
(2) 本材を、口腔軟組織や皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。万一目に入った場合は、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
(3) 本材の研磨作業の際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
(4) 本材の切削、研磨作業などの際には、目の損傷を防ぐため保護めがねなどを使用すること。
(5) 修復物のエッチング処理でフッ酸を取扱う際は、その説明書に従い、十分注意すること。
(6) 本材は、適切な換気がなされている場所で使用すること。
(7) 他の製品と混用しないこと。
(8) 本材は、記載の使用目的以外には使用しないこと。
(9) 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】
［貯蔵・保管方法］
1. 本材は、直射日光及び高温多湿を避けて、保管すること。
2. 本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】
1．セット

(1) ﾍﾞｰｼｯｸｷｯﾄ		
D-Love ﾍﾟｰｽﾄｵﾍﾟｰｸ (13種)	3mL	各1
D-Love ﾃﾞﾝﾁﾝ (24種)	20g	各1
D-Love ｴﾅﾒﾙ (3種)	20g	各1
D-Love ﾄﾗﾝｽﾍﾟｱﾚﾝﾄ (TC)	20g	1
D-Love ｱﾄﾞｵﾝ	20g	1
D-Love ｸﾞﾚｰｽﾞ	20g	1
D-Love NEﾎﾞﾝﾀﾞｰﾍﾟｰｽﾄ	4mL	1
付属品		
ﾃﾞｭｾﾗﾘｷｯﾄﾞ SD	50mL	1
ﾃﾞｭｾﾗﾘｷｯﾄﾞ ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ	50mL	1
ﾍﾟｰｽﾄ ｵﾍﾟｰｸ ﾘｷｯﾄﾞ	2mL	1
ﾃﾞｭｾﾗﾘｷｯﾄﾞ ｽﾃｲﾝｲﾝﾌﾟﾙｰﾌﾞﾄﾞ	15mL	1
ﾀｵﾙ		1
ｽﾎﾟﾝｼﾞ		1
ﾌﾞﾗｼ (ﾃﾞｸﾞﾃﾞﾝﾄﾌﾞﾗｼ 08, ﾍﾟｰｽﾄｵﾍﾟｰｸﾌﾞﾗｼ)		各1
ｼｪｰﾄﾞｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ (ﾍﾞｰｽ1, ﾍﾞｰｽ2)		各1
ﾐｷｼﾝｸﾞｽｶｰﾊﾟｰ		1
ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ		1
ｶﾗｰﾎｲｰﾙ		2
取扱説明書		1
(2) ｴｽﾃﾃｨｯｸｷｯﾄ		
D-Love ﾍﾟｰｽﾄｵﾍﾟｰｸ ｶﾞﾑ	3mL	1
D-Love ﾍﾟｰｽﾄｵﾍﾟｰｸ ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞｵﾚﾝｼﾞ	3mL	1
D-Love ﾌﾙｲﾝｻｲﾄﾞ (2種)	20g	各1
D-Love ｸﾞﾚｰｲﾝｻｲﾄﾞ	20g	1
D-Love ﾃﾞﾝﾁﾝ ｶﾞﾑ (2種)	20g	各1
D-Love ﾎﾜｲﾄｻｰﾌｪｽ	20g	1
D-Love ｽﾀﾝﾊﾞｲ	20g	1
D-Love ﾄﾗﾝｽﾍﾟｱﾚﾝﾄ (TR)	20g	1
D-Love ｵﾊﾟｰﾙｴﾌｪｸﾄ (5種)	20g	各1
D-Love ｵﾊﾟｰﾙｴﾅﾒﾙ (2種)	20g	各1
D-Love ｼｮﾙﾀﾞｰ (5種)	20g	各1
D-Love ﾌｧｲﾅﾙｼｮﾙﾀﾞｰ (5種)	20g	各1
D-Love ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞﾃﾞﾝﾁﾝ (ID1,、ID2、ID3、ID4)	20g	各1
付属品		
ﾃﾞｭｾﾗﾘｷｯﾄﾞ SD	50mL	1
ﾃﾞｭｾﾗﾘｷｯﾄﾞ ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ	50mL	1
ﾍﾟｰｽﾄｵﾍﾟｰｸﾘｷｯﾄﾞ	2mL	1
ﾃﾞｭｾﾗﾘｷｯﾄﾞ SD ｸｲｯｸ	15mL	1
ﾌﾞﾗｼ (ﾃﾞｸﾞﾃﾞﾝﾄﾌﾞﾗｼ 08, ﾍﾟｰｽﾄｵﾍﾟｰｸﾌﾞﾗｼ)		各1
ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ		1
ﾀｵﾙ		1
ｽﾎﾟﾝｼﾞ		1
ｼｪｰﾄﾞｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ (ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞ、ｵﾊﾟｰﾙｴﾌｪｸﾄ、ｼｮﾙﾀﾞｰｼﾞﾝｼﾞﾊﾞ)		各1
ｶﾗｰﾎｲｰﾙ		2
取扱説明書		1

取扱い説明書を必ずご参照ください。

(3) ｽﾃｲﾝｷｯﾄ

D-Love ｽﾃｲﾝ (9 種)	4g	各 1
D-Love ﾎﾞﾃﾞｨｽﾃｲﾝ (3 種)	4g	各 1
D-Love ｸﾞﾚｰｽﾞ	20g	1
付属品		
ﾃﾞｭｾﾗ ﾘｷｯﾄﾞ ｽﾃｲﾝｲﾝﾌﾟﾙｰﾌﾞﾄﾞ	15mL	1
ｽﾎﾟﾝｼﾞ		1
ｼｪｰﾄﾞｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ (ｽﾃｲﾝ)		1

(4) ﾌﾞﾘｰﾁｷｯﾄ

D-Love ﾍﾟｰｽﾄｵﾍﾟｰｸﾌﾞﾘｰﾁ (2 種)	3mL	各 1
D-Love ﾃﾞﾝﾁﾝﾌﾞﾘｰﾁ (4 種)	20g	各 1
D-Love ｴﾅﾒﾙ ﾌﾞﾘｰﾁ (2 種)	20g	各 1
D-Love ｼｮﾙﾀﾞｰﾌﾞﾘｰﾁ	20g	1
付属品		
ﾃﾞｭｾﾗﾘｷｯﾄﾞ ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ	50mL	1
ﾃﾞｭｾﾗﾘｷｯﾄﾞ SD ｸｲｯｸ	15mL	1
ﾌﾞﾗｼ (ﾍﾟｰｽﾄ ｵﾍﾟｰｸ ﾌﾞﾗｼ)		1
ｼｪｰﾄﾞｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ (ﾌﾞﾘｰﾁ)		1

(5) ﾄﾗｲｱﾙｷｯﾄ

D-Love ﾍﾟｰｽﾄｵﾍﾟｰｸ (PO6、PO9)	3mL	各 1
D-Love ﾃﾞﾝﾁﾝ (DE6、DE9)	10g	各 1
D-Love ｴﾅﾒﾙ (E2、E3)	10g	各 1
D-Love ｸﾞﾚｰｽﾞ	10g	1
D-Love ｱﾄﾞｵﾝ	10g	1
D-Love ﾄﾗﾝｽﾍﾟｱﾚﾝﾄ (TC)	10g	1
D-Love NE ﾎﾞﾝﾀﾞｰ ﾍﾟｰｽﾄ	4mL	1
付属品		
ﾃﾞｭｾﾗ ﾘｷｯﾄﾞ ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ	50mL	1
ﾍﾟｰｽﾄｵﾍﾟｰｸﾘｷｯﾄﾞ	2mL	1
ﾐｷｼﾝｸﾞｽｸｰﾊﾟｰ		1

(6) ﾜﾝｼｪｰﾄﾞｷｯﾄ A2

D-Love ﾍﾟｰｽﾄｵﾍﾟｰｸ (PO3)	3mL	1
D-Love ﾃﾞﾝﾁﾝ (DE3)	10g	1
D-Love ｴﾅﾒﾙ (E2)	10g	1
D-Love NE ﾎﾞﾝﾀﾞｰ	10g	1
付属品		
ﾃﾞｭｾﾗ ﾘｷｯﾄﾞ ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ	15mL	1
ﾃﾞｭｾﾗﾘｷｯﾄﾞ OCL ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ	15mL	1

*(7) ﾜﾝｼｪｰﾄﾞｷｯﾄ A3

D-Love ﾍﾟｰｽﾄｵﾍﾟｰｸ (PO6)	3mL	1
D-Love ﾃﾞﾝﾁﾝ (DE9)	10g	1
D-Love ｴﾅﾒﾙ (E2)	10g	1
D-Love NE ﾎﾞﾝﾀﾞｰ	10g	1
付属品		
ﾃﾞｭｾﾗ ﾘｷｯﾄﾞ ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ	15mL	1
ﾃﾞｭｾﾗﾘｷｯﾄﾞ OCL ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ	15mL	1

(8) ﾜﾝｼｪｰﾄﾞｷｯﾄ 3M2

D-Love ﾍﾟｰｽﾄｵﾍﾟｰｸ (PO9)	3mL	1
D-Love ﾃﾞﾝﾁﾝ (DE6)	10g	1
D-Love ｴﾅﾒﾙ (E3)	10g	1
D-Love NE ﾎﾞﾝﾀﾞｰ	10g	1
付属品		
ﾃﾞｭｾﾗ ﾘｷｯﾄﾞ ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ	15mL	1
ﾃﾞｭｾﾗﾘｷｯﾄﾞ OCL ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ	15mL	1

2．単品

D-Love NE ﾎﾞﾝﾀﾞｰﾍﾟｰｽﾄ	4mL	
D-Love ﾍﾟｰｽﾄｵﾍﾟｰｸ (13 種)	3mL	
D-Love ﾍﾟｰｽﾄｵﾍﾟｰｸ ｶﾞﾑ	3mL	
D-Love ﾍﾟｰｽﾄｵﾍﾟｰｸ ﾌﾞﾘｰﾁ (2 種)	3mL	
D-Love ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞｵﾚﾝｼﾞ	3mL	
D-Love NE ﾎﾞﾝﾀﾞｰ	20g	75g
D-Love ﾃﾞﾝﾁﾝ ﾌﾞﾘｰﾁ (4 種)	20g	
D-Love ﾃﾞﾝﾁﾝ (24 種)	20g	75g
D-Love ﾃﾞﾝﾁﾝ ｶﾞﾑ (2 種)	20g	
D-Love ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞﾃﾞﾝﾁﾝ (5 種)	20g	75g
D-Love ﾌﾙｲﾝｻｲﾄﾞ (2 種)	20g	
D-Love ｸﾞﾚｰｲﾝｻｲﾄﾞ	20g	
D-Love ｴﾅﾒﾙ (3 種)	20g	75g
D-Love ｴﾅﾒﾙ ﾌﾞﾘｰﾁ (2 種)	20g	
D-Love ｼｮﾙﾀﾞｰ (5 種)	20g	
D-Love ﾌｧｲﾅﾙｼｮﾙﾀﾞｰ (5 種)	20g	
D-Love ｼｮﾙﾀﾞｰ ﾌﾞﾘｰﾁ	20g	
D-Love ｵﾊﾟｰﾙ ｴﾌｪｸﾄ (5 種)	20g	75g
D-Love ｵﾊﾟｰﾙ ｴﾅﾒﾙ (2 種)	20g	75g
D-Love ﾎﾜｲﾄｻｰﾌｪｽ	20g	
D-Love ｽﾀﾝﾊﾞｲ	20g	75g
D-Love ｸﾞﾚｰｽﾞ	20g	75g
D-Love ﾄﾗﾝｽﾍﾟｱﾚﾝﾄ (2 種)	20g	75g
D-Love ｱﾄﾞｵﾝ	20g	75g
D-Love ｽﾃｲﾝ (9 種)	4g	
D-Love ﾎﾞﾃﾞｨｽﾃｲﾝ (3 種)	4g	

付属品

ﾃﾞｭｾﾗﾘｷｯﾄﾞ SD	50mL
ﾃﾞｭｾﾗﾘｷｯﾄﾞ SD ｸｲｯｸ	15mL
ﾃﾞｭｾﾗﾘｷｯﾄﾞ ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ	50mL
ﾃﾞｭｾﾗﾘｷｯﾄﾞ ｽﾃｲﾝｲﾝﾌﾟﾙｰﾌﾞﾄﾞ	15mL
ﾍﾟｰｽﾄｵﾍﾟｰｸﾘｷｯﾄﾞ	2mL
ﾃﾞｭｾﾗﾘｷｯﾄﾞ OCL ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ	15mL
ﾀｵﾙ	1
ｽﾎﾟﾝｼﾞ	1
ﾌﾞﾗｼ (ﾃﾞｸﾞﾃﾞﾝﾄﾌﾞﾗｼ 08, ﾍﾟｰｽﾄｵﾍﾟｰｸﾌﾞﾗｼ)	各 1
ｼｪｰﾄﾞｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ (ﾍﾞｰｽ 1、ﾍﾞｰｽ 2、ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞ、ｵﾊﾟｰﾙｴﾌｪｸﾄ ｼｮﾙﾀﾞｰｼﾞﾝｼﾞﾊﾞ、ｽﾃｲﾝ、ﾌﾞﾘｰﾁ)	各 1
ﾐｷｼﾝｸﾞｽｸｰﾊﾟｰ	1
ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ	1
ｶﾗｰﾎｲｰﾙ	1

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元　デンツプライ三金株式会社
住所　栃木県大田原市下石上 1382 番 11
製造国　ドイツ
製造元　デグデント社　DeguDent GmbH

［問い合わせ窓口］
カスタマー・サービス・センター
電話番号　0120-789-123
FAX 番号　0120-789-129

取扱い説明書を必ずご参照ください。

BC-TM187